


Sådan laver du alginatforme



"Trin-for-trin"



1.

1. Bland alginatpulver og vand i en beholder. Hold prototypen (i dette tilfælde din egen hånd) stille, indtil alginatmassen stivner, ca. 5-10 min.



2.

2. Fjern prototypen, og fyld hulrummet med gips eller beton. Lad det stivne.



3.

3. Vóila! Du finder en udførlig beskrivelse i pakningen.